



**上海耐特** SHANGHAI NYTEX COMPOSITES  
复合材料制品有限公司

TEL:021-59573168 FAX:021-59573707  
http://www.nytex.com.cn

## 产品资讯

## Product Information

## NYLOY® NG-0033N

• 尼龙6 • 33% 玻纤强化级 • 本色

性质	PROPERTY	测试方法	METHOD	单位	UNIT	结果(数据)	RESULT	
<b>机械性能</b>	<b>MECHANICAL</b>							
抗张强度	Tensile Strength	ASTM D638		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)		1800 (176.64)		
断裂伸长率	Elongation	ASTM D638		%		2.5		
抗折强度	Flexural Strength	ASTM D790		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)		2600 (255.15)		
抗折弹性系数	Flexural Modulus	ASTM D790		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)		1.05x10 <sup>5</sup> (10304.22)		
冲击强度	IZOD Impact, Notched 1/8" 23°C	ASTM D256		kg-cm/cm (J/M)		16.0 (156.86)		
		ASTM D256		kg-cm/cm (J/M)		-		
硬度	Hardness Rockwell R Scale	ASTM D785		-		R-114		
		ASTM D2240		-		-		
<b>热性能</b>	<b>THERMAL</b>							
热变形温度	Heat Deflection Temp	ASTM D648						
			(18.6kg/cm <sup>2</sup> ) (1.82MPa)		°C		210	
			(4.6kg/cm <sup>2</sup> ) (0.46MPa)		°C		-	
<b>其他性能</b>	<b>OTHER</b>							
密度	Density	ASTM D792		g/cm <sup>3</sup>		1.384		
模收缩率	Mold Shrinkage	ASTM D955					-	
			横向	Normal		%	0.93	
			纵向	Parallel		%	0.34	
含水率	Moisture Contents	-		%		-		
<b>附注</b>	<b>REMARK</b>							
(1) 本物性表为典型测试值, 仅供参考, 不作为正式质保承诺。								